

اد كيم جي ا[®]

الجرعة التشغيلية

- اد كيم جي ا[®] مصمم للحصول على خرسانة ذات مواصفات محددة وفقاً لطلب العميل وهذا بناء على الجرعة.
- معدل اد كيم جي ا[®] هو (٦٠ - ٢) لتر / ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي حيث يعتمد على كمية الماء المطلوب تخفيفها والتشغيلية المطلوبة ولذلك الأسباب نوصي بعمل تجارب عملية للحصول على المعدل المطلوب وذلك بموقع الصب المباشر أو بالمعلم.
- في حالة زيادة المعدل عن الحد الأقصى المذكور سابقاً من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير زمن الشك الابتدائي لذا يجب عمل تجارب عملية في الموضع.
- اد كيم جي ا[®] لإبد من إضافته أثناء الخلط وفى نفس وقت إضافه مياه الخلط.

العبوة

- بلكات

الوصف

اد كيم جي ا[®] هي إضافة تحافظ على تشغيلية الخرسانة لفترات طويلة وأساسها بوليمرى عضوي ويقلل المحتوى المائي بالخرسانة وذلك لأداء أفضل للخرسانة.

الاستخدامات

اد كيم جي ا[®] مناسب لاستخدامه في:

- خرسانة ذات تشغيلية عالية.
- خرسانة ذات جودة عالية ونفاذية قليلة للماء.
- يحافظ على أدائية الخرسانة في درجات الحرارة العالية وفى حالة النقل لمسافات طويلة.

المميزات

- يحسن من إجهادات الضغط للخرسانة.
- يحسن التشغيلية بدون أي زيادة في مياه الخلط.
- يحسن التشغيلية معًا يؤدي إلى سهولة الإستخدام.
- خالي من أيون الكلوريد فلا يهاجم حديد التسلیح.
- يؤخر من زمن الشك في درجات الحرارة العالية.
- يحسن من الشكل النهائي للخرسانة.

المعلومات الفنية

اللون	سائل بنى اللون	الكتافة	الأساس
اللون	سائل بنى اللون	الكتافة	بلимерى معدل
الكتافة	٦٠ ± ٢٪ كجم / لتر	محتوى الكلوريدات	خالي من الكلوريدات

متواافق مع المواصفات التالية:

- المواصفات الأمريكية (ASTM C-494 type B,D&G)
- المواصفات البريطانية (BS 5075 Part 3)



إضافة ذات أداء عالي للخرسانة

اد كيم جي ١[®]

التخزين
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

ظروف التخزين
يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطى في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٥°C.


الدعم الفني
لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

الصحة والسلامة المهنية
كما هو الحال مع جميع مواد كيماويات البناء يجب توخي الحذر وذلك بارتداء الملابس الواقية كـ النظارات الواقية والقفازات.
في حال تلامس الماده بالجلد يشطف بالمياه العزب وفي حال الابتلاع عن طريق الخطاء يتم استشارة الطبيب علي الفور.

ملاحظات قانونية:

المعلومات المقدمة في النشره الفنيه يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العاديه ووفقا للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف المفعالية قد تحدث اختلافات ، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختيار ملائمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة. لا تتردد دائمًا في طلب الإصدار الأخير من المعلومات الفنية للمنتج.

ورقة البيانات الفنية - اصدار يناير ٢٠٢٤ / ١,٠



صفحة ٢ من ٢

Office
Website
Email

: 22 El-Shaheed Mohamed Abd
El-Hadi Street, Nasr City, Cairo
: www.iChemEg.com
: info@ichemeg.com